



QUALITET HYDRAULIC HLP 46

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ МАСЛО
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СИСТЕМ

ОПИСАНИЕ

Всесезонное высококачественное гидравлическое масло, изготовленное из высокоочищенных сертифицированных базовых масел и сбалансированного пакета присадок, придает превосходные эксплуатационные характеристики гидравлическим системам. Благодаря высокой чистоте масла, повышенной защите противоизносных и антикоррозионных свойств, отличной фильтруемости, деэмульгирующим свойствам обеспечивается минимизация отложений, которые снижают технические характеристики

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначено для смазывания в мобильной технике и стационарных гидравлических системах высокого давления, превосходящих требования к гидравлическим маслам DIN 51524 часть 2 (HLP) или ISO 11158 (HM)

СООТВЕТСТВИЕ

DIN 51524 часть 2 (HLP)
ISO 11158 (HM)
SAE MS1004 HM

Denison Hydraulics HF-0, 1, 2
SEB 181 222
General Motors LS2

ASTM D6158 (HM)
Eaton Vickers M-2950-S/ I-286-S
Cincinnati Machine P-70

GB111118.1-2011
US Steel 127, 136
AFNOR NF-E 48-603
ANSI/AGMA 9005-E02

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Надежная защита от износа обеспечивает защиту поверхностей гидравлических систем от коррозии, продлевая срок эксплуатации
- Устойчивость к окислению обеспечивает чистоту гидравлической системы
- Превосходная фильтруемость обеспечивает надежную и бесперебойную работу гидравлического оборудования и фильтров
- Высокий класс чистоты стабильно поддерживает работоспособность гидропривода
- Отличные антикоррозионные свойства поддерживают чистоту металлических поверхностей гидравлических систем
- Отличная совместимость с уплотнительными материалами предотвращает разрушение и набухание эластомеров

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ*

Наименование показателя	Значение	Метод
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с	46,0	ГОСТ 33/ ASTM D 445
Индекс вязкости	98	ГОСТ 25371/ ASTM D 2270
Температура застывания, °С	минус 30	ГОСТ 20287/ ASTM D 97
Температура вспышки определяемая в открытом тигле, °С	220	ГОСТ 4333/ ASTM D 92
Коррозия на медной пластине в течение 3-х часов при температуре 100 °С, балл	1a	ГОСТ 32329/ ASTMD 130
Плотность при 15 °С, кг/м ³	876	ГОСТ P 51069/ ASTMD 4052

* Настоящие значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для данного производства и относятся к справочной информации. В соответствии с требованиями «НПП Квалитет», могут быть изменены без предварительного уведомления.

ФАСОВКА



IBC-контейнер



канистра 20 л



еврочка 205 л



140000 Россия, Московская область,
г. Люберцы, Котельнический проезд, 4, литера В
+7 (495) 679-86-27, info@npp-qualitet.ru
www.npp-qualitet.ru

Член ассоциации нефтепереработчиков
и нефтехимиков

Производитель смазочных
материалов с 1989 года

